

AKUSTICKÉ MOLITANY – BLOCK

Akustické obloženie z polyuretaneovej peny s otvorenou bunecnou štruktúrou. Zlepšenie akustických podmienok od verejných kinosál, call centier cez priemyselné haly a dielne, hudobné kluby, posluchárne, hudobnej skúšobne, dabingové a nahrávacie štúdiá, obytné miestnosti.

Blok 8cm je kráľom medzi všetkými penami. Zaisťuje obrovský útlm zvuku a hodí sa aj do tej najhlučnejšej miestnosti, kde urobí so všetkými odrazmi zvuku a presluchmi rýchly poriadok. Navyše vyzerá skvele.



Tvar a rozmery:

Doska s rovinnou rubovou stranou
Výrobné rozmery 50 x 100cm, 100 x 100cm
Celková výška 8cm – z toho základná 6cm

Objemová hmotnosť:

23 – 35 kg/m³

Design a iné vlastnosti:

Farba – tmavo šedá - antracit
Varianta ŠTANDARD a PROTIPOŽIARNA
Teplotná odolnosť -40°C až +90°C, krátkodobo až 150°C

Požiarné parametre – protipožiarná úprava:

Spĺňa podmienky podľa ČSN ISO 3795
Horľavosť podľa Smernice Rady 95/28/ES a normy MVSS302 neprekročí limit 100mm/min.
Sú samohasivé

Príklady použitia:

Tlmí vibrácie a zabraňuje šíreniu zvuku v konštrukciách budovy
Ku zvukovej absorpcii podľa frekvenčnej charakteristiky

Montáž:

- Na rezanie použite pevné vodítko ako oporu a režte dlohým ostrým nožom
- Kontaktná a priama montáž:
 - Lepidlo AM CONTACT 500ml
- Vhodný materiál zvolte podľa požiadaviek na montáž a podmienky montáže.
- Bližšie informácie k materiálom nájdete na www.akustickematerialy.cz
- Informácie k aplikáciám Akustických materiálov nájdete na <http://www.akustickematerialy.cz/strucny-radce/>

Údržba:

Akustické materiály môžete od prachu vyčistiť vysávačom, pri väčšom zašpinení roztokom čistiaceho saponátu vo vlažnej vode

Frekvenční charakteristika:

frekvence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
pohltivost α	0,34	0,95	1,14	1	1,02	1,04

