

KONTAKTNÍ LEPIDLO – AM contact 500ml

Stříkací kontaktní lepidlo na akustické materiály a protihlukové desky

Vysokoproduktivní lepidlo pro lepení akustických PUR pěn.

Při lepení protihlukových desek je nutná fixace pomocí vrutů.

Lepidlo je vhodné i na textilie, plasty a jiné materiály. Při lepení plastů doporučujeme technickou konzultaci



Balení:

Aerosol v tlakové nádobě
Objem 500ml

Technická data:

Vydatnost < 32 m² / l
Doba zavadnutí 3 – 10s
Doba zrání spoje 48h
Teplotní odolnost < 80°C

Požární parametry:

Extrémně hořlavý aerosol

Příklady použití:

Lepení akustických PUR pěn
Lepení akustických desek

Montáž:

- Nádobu protřepejte
- Lepidlo aplikujte na obě plochy
- Po zavadnutí lepidla k sobě obě plochy důkladně přitiskněte
- Nechte vyžrát
- Vydatnost je uvedena jako maximální a závisí na způsobu aplikace
- Doba zrání spoje závisí na lepených materiálech, teplotě, vlhkost apod.
- Pracujte v dobře větraných prostorech
- Vhodný materiál zvolte podle požadavků na montáž a podmínky montáže. Bližší informace k materiálům naleznete na www.akustickematerialy.cz
- Informace k aplikaci Akustických materiálů naleznete na <http://www.akustickematerialy.cz/strucny-radce/>

